

Technická informace pro Lena P 131 Antislip Technologie protiskluzného top coatu

Rozsah použití:

Lena P 131 Antislip je technologie pro realizaci protiskluzného top coatu určeného na hladké epoxidové podlahy Lena P 113, Lena P 122 R, Lena 128, Lena P 131,.

Výsledné podlahy vykazují:

- **výborné protiskluzné vlastnosti - dle ČSN 74 4505 vhodné pro části staveb užívaných veřejností**, které jsou kryté před deštěm

Hodnota výkyvu kyvadla za sucha dle ČSN EN 13036-4 je 85.

- excelentní odolnost vůči water-spottingu
- vynikající mechanické vlastnosti
- estetický povrch
- výborná chemická odolnost
- snadné čištění a údržba

Technologie:

Lena P 131 zpracujte v souladu s příslušným materiálovým listem.

Do čerstvě připravené Lena P 131 přidejte ihned 6 hmotnostních % Lena Antislip a velmi důkladně zamíchejte.

Aplikaci zahajte nejpozději v polovině doby zpracovatelnosti Lena P 131.

Aplikujte za použití velurového válečku, který je nasycený hmotou Lena P 131. Aplikujte ve spotřebě cca 0,1 kg/m².

Při aplikaci dejte pozor, aby povrch čerstvě aplikované vrstvy Lena P 131 s Lena Antislip byl slitý, tj. nevytvářela se žádná oka. Pokud se oka vytvářejí, pak je aplikována příliš nízká spotřeba (kg/m²).

Při aplikaci dejte pozor, aby i v čerstvém materiálu vynikala struktura Lena Antislip. Pokud je Lena Antislip zalitý v Lena P 131, pak je příliš vysoká spotřeba (kg/m²).

Dejte pozor, aby byl Lena Antislip rovnoměrně distribuován.

Důležitá upozornění

Hmotu Lena doporučujeme aplikovat při stoupající teplotě za účelem eliminace nebezpečí kondenzace vzdušné vlhkosti na povrch hmoty.

Nepoužívejte hmoty Lena na povrchy, kde může dojít k tenzi par.

Nedostatečné ošetření trhlin v podkladu může vést ke snížení pevnosti a estetiky podlahy.

Nedostatečné uzavření porezity v podkladu může být příčinou povrchových defektů podlahy. Pro dodržení stejného odstínu povrchu používejte hmotu stejné výrobní šarže.

Při vysoké teplotě a vysokém zatížení nelze vyloučit vtisk do podlahy.

Pro vytápění prostor při aplikaci hmoty Lena nepoužívejte naftu, plyn, dřevo, uhlí apod, produkují CO₂ a vodní páry mající negativní vliv na kvalitu povrchu. Doporučujeme vytápět el. proudem.

Nerovné povrchy, nečistoty apod. nesmí být přetírány tenkovrstvými povlaky (nátěry a tenké stěrky), podklad musí být před aplikací vyrovnán.

V případě, že máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Uvedené údaje jsou směrnými hodnotami vyplývajícími z nejlepších dosažitelných informací, avšak materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou mimo náš vliv, a proto nemohou být tyto informace předmětem výrobní záruky, ale mohou jen právně nezávazně poradit.

Vyrábí a dodává:

Lena Chemical s.r.o.

Revize: 1